



## ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 604 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

# GARDOLENE 60

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ALISSON MONTANINI	LILIAN RAMOS	ANDREIA TRIGO	22/09/2015

Fórmula molecular: N.D.  
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO  
CONTROLADA**

## 1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5067 ACIDEZ LIVRE 0,6G; 0,1N (ML)	FABRICANTE	3,6 - 4,9
5175 ACIDEZ TOTAL 0,6G; 0,1N (ML)	FABRICANTE	21,5 - 24,5
489 ASPECTO	VISUAL	LIQUIDO AVERMELHADO Á MARROM ESCURO.
6618 CR (6+)(%)	FABRICANTE	9,8 - 11,8
6617 CROMO TRIVALENTE (%)	FABRICANTE	3,0 - 4,0
5842 DENSIDADE 20°C (G/ML)	FABRICANTE	1,224 - 1,264
6619 PONTOS DE CROMO; 0,6G; 0,1N (ML)	FABRICANTE	34,5 - 38,5

## 2. Itens de Aprovação

- 489,5067,5175,5842,6617,6618,6619

## 3. Principais Aplicações

- PARA USO EM PROCESSOS DE FOSFATIZAÇÃO OU SUPERFÍCIE METÁLICA CROMATIZADA.

## 4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

## 5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-604

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.