



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 653 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOBOND R 2903 A

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ALISSON MONTANINI	DANIELE SANTOS	ANDREIA TRIGO	14/03/2016

Fórmula molecular: N.D
Peso molecular : N.D

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5059 AC. TOTAL FISCH.; 0,6G; DIL.; PH=9 (ML)	FABRICANTE	12,30 - 14,50
5055 ACIDEZ LIVRE 0,6G; 0,1N; PTO.E (ML)	FABRICANTE	4,70 - 5,50
5058 ACIDEZ TOTAL 0,6G; A PH=9,0 (ML)	FABRICANTE	26,10 - 30,70
489 ASPECTO	FABRICANTE	LIQUIDO VERDE
3491 DENSIDADE A 20°C (G/ML)	FABRICANTE	1,548 - 1,588
5056 RELAÇÃO S; AC. LIVRE/AC. TOTAL FI	FABRICANTE	0,360 - 0,400
5057 ZN (%)	FABRICANTE	11,80 - 14,50

2. Itens de Aprovação

- 489, 3491, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059

3. Principais Aplicações

- FOSFATIZANTE PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS.
GARDO TP 10659 A

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-653

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.